CERMICEM PAG

MORTIER SPÉCIAL POUR LA RÉALISATION DE CHAPES À PRISE ET SÉCHAGE RAPIDE

LOCAUX À FORTES SOLLICITATIONS MÉCANIQUES P4S

NEUF ET RÉNOVATION

www.cermix.com

CERMIX

CERMIPEG PAG

Délai de mise en circulation

et par cm d'épaisseur

- MORTIER SPECIAL POUR LA REALISATION DE CHAPES A PRISE ET SECHAGE RAPIDE
- LOCAUX A FORTES SOLLICITATIONS MECANIQUES P4S
- NEUF ET RENOVATION

DOMAINE D'EMPLOI

SOLS INTERIEURS

- EN NEUF : Chape rapportée adhérente, chape désolidarisée, chape flottante sur isolant et ouvrages de dressage, sur dalles neuves ou anciennes.
- EN RENOVATION : sur ancien revêtement céramique : pose adhérente en locaux P2 ou P3.
- LOCAUX P4/P4S : pose désolidarisée uniquement.
- Epaisseur 15 à 80 mm selon nature et destination (cf fiche technique)

APPLICATION

- Température de mise en œuvre comprise entre + 5 et 30°C.
- Protéger contre les courants d'air et les risques de gel.
- Malaxage dans une bétonnière ou un malaxeur.

1) DANS LE CAS D'UN MALAXEUR :

- Mélanger 25 kg de CERMICEM PAG avec environ 2l d'eau jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène de consistance adaptée.

2) DANS LE CAS D'UNE BÉTONNIÈRE :

- Introduire successivement 15kg de sable 0/4, les 2/3 de l'eau de gâchage (env. 6 L), les 4 sacs de CERMICEM PAG, et le 1/3 d'eau restant (env. 3 L). Mélange jusqu'à obtention d'un mélange homogène de consistance adaptée.
- Utiliser immédiatement la gâchée. Le mortier se met en œuvre en une passe, comme une chape traditionnelle cf. NFP 14-201 (DTU 26.2).
- Le damage et le talochage seront réalisés dans un délai maximum de 20 à 30 minutes.
- Nettoyage des outils et de la bétonnière à l'eau avant le durcissement du matériau.

Se reporter systématiquement à la fiche technique disponible sur notre site Internet.

Création : BERTRAND MB. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.

contact@cermix.com

N°Azur 0 810 108 108

PRIX D'UN APPEL LOCAL

Un technicien à votre écoute du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

CERMIX

www.cermix.com