DESVRES

FRENCH STYLE, WORLD TILES

Série : **ARDOISE DESIGN GR**	**300 x 600**
Coloris : *Carbone - Grège*	**ep : 9,5 mm**

CE 12

DESVRES

rue Eugène Chimot BP 13

59168 Boussois - France

www.desvres.com

NF EN 14411 - annexe G groupe B1 a
UGL - Absorption d'eau ≤ 0,5%
Annexe ZA - (AFNOR - P 61530) décembre 2012
Carreau de céramique en grès porcelainé pressé à sec à faible absorption d'eau pleinement vitrifié pour sol, **intérieur** et **extérieur.**

Caractéristiques	Exigences	Valeurs déclarées
Réaction au feu		incombustible catégorie A1 fl (décision 96/603/CE) classement M0
Force de rupture (N) EN ISO - **10545-4** (ep ≥ 7,5mm)	≥ 1300 N	**> 1300N**
Glissance :		
AFNOR XP-P05-010		**PC 20 / PN18 (**)**
DIN 51130 / 51097		**R11 / Grp B**
Résistance au gel EN ISO - **10545-12** (100 cycles -5° / +5°C)		**satisfait**
Émission de substances dangereuses EN ISO - **10545-15**		**NPD** (substances non contenues dans les matières premières utilisées)
Absorption d'eau EN ISO **10545-3**	≤ 0,5%	**≤ 0,1%**
Module de rupture EN ISO - **10545-4**	≥ 35 N/mm²	**≥ 45 N/mm²**
Résistance à l'abrasion profonde (capon) EN ISO - **10545-6**	≤ 175 mm³	**≤ 165 mm³**
Résistance aux taches EN ISO - **10545-14**	minimum Classe 3	**Classe 5**
Résistance aux acides bases et produits ménagers EN ISO - **10545-13**	minimum UB	**ULA UHA UA**

Boussois le 14 mars 2017
Le Responsable Qualité :

(**) Correspondance avec les normes DIN.

Classement potentiel en référence à ARDOISE DESIGN 300x600 brut. La finition GRIPPE ne pouvant être testée.

cahier CSTB 3735 - 07/2013 - spécifications U.P.E.C.

Classement	Essais	Exigences	Résultats Desvres
	Usure capon EN ISO **10545-6**	L ≤ 32 mm V ≤ 275 mm³	**L < 27 mm V ≤ 165 mm³**
	Charge de rupture en flexion EN ISO - **10545-4**	≥ 600 N	**> 1300 N**
	Résistance flexion EN ISO - **10545-4**	minimum 35 N/mm²	**≥ 45 N/mm²**
	Choc léger Annexe **7**	exigé	**satisfait**
	Chapitre 5-4 Cahier **3735**	exigé	**satisfait**
	Résistance aux acides et bases Annexe **8**	minimum Classe 2	**Classe 3**
	Résistance aux taches EN ISO **10545-14**	minimum Classe 2	**Classe 5**

Spécifications Dimensionnelles

Cahier 3735 CSTB - 5.1 Tableau 2 / NF EN 14411

M 300 x 600 mm **W précisé sur l'emballage**	**(1200 < S ≤ 3600 cm²)**	
Écarts admissibles en 1er choix :	**300**	**600**
- dimensions :	± 0,9 mm (0,3%)	± 1,8 mm
- rectitude des arêtes :	± 1,3 mm	
- épaisseur :	± 0,48 mm	(± 5 %)
- angularité :	± 1,3 mm	
- planéité : courbure centrale	± 1,5 mm	
courbure latérale	± 1,3 mm	
- voile :	± 1,3 mm	

MISE EN ŒUVRE

pose scellée : NF P61 - 202 - novembre 2010
NF DTU 52.1 P1-1 / P1-2 / P2
pose collée : NF P61 - 204 - décembre 2009
NF DTU 52.2 P1-1-1 / P1-1-2 / P1-1-3

ENTRETIEN

Élimination laitance de ciment apres pose :
- Nettoyant acide spécifique type CERMINET de DESVRES.
- Entretien courant : utiliser un détergent pH alcalin.
- Éviter absolument les détergents contenants des agents nourrissant lustrant ou brillant (base savon, huile de lin, produits de traitement ou de protection etc.)