DESVRES

FRENCH STYLE, WORLD TILES

CE 12

DESVRES

rue Eugène Chimot BP 13
59168 Boussois - France
www.desvres.com

NF EN 14411 - annexe G groupe B1 a
GL - Absorption d'eau ≤ 0,5%
Annexe ZA - (AFNOR - P 61530) décembre 2012
Carreau de céramique en grès porcelainé emaillé pressé à sec à faible absorption d'eau pleinement vitrifié pour sol, **interieur** et **exterieur.** *(Attention:Pas de propriété anti-dérapant)*

Caractéristiques	Exigences	Valeurs déclarées
Réaction au feu		incombustible catégorie A1 fl (décision 96/603/CE) classement M0
Résistance à la rupture EN ISO - **10545-4** (ep ≥ 7,5mm)	≥ 1300 N	**> 1300 N**
Glissance :		NPD
AFNOR XP-P05-010		
DIN 51130		
Résistance au gel EN ISO - **10545-12** (100 cycles -5° + 5°c)		**satisfait**
Émission de substances dangereuses EN ISO - **10545-15**		NPD (substances non contenues dans les matières premières utilisées)
Absorption d'eau EN ISO **10545-3**	≤ 0,5%	**≤ 0,1%**
Module de rupture EN ISO - **10545-4**	≥ 35 N/mm²	**≥ 45 N/mm²**
Résistance à l'abrasion de surface (PEI) EN ISO - **10545-7**		**PEI > 1500 t PEI IV**
Résistance aux taches EN ISO - **10545-14**	minimum Classe 3	**Classe 5**
Résistance aux acides bases et produits ménagers EN ISO - **10545-13**	mini GB	**GLA GHA GA**

Boussois le 05 janvier 2017
Le Responsable Qualité :

Série : **ARMADA** — **300 x 600**
Coloris : *Ferry* — **ep.: 9,5 mm**

NF UPEC CSTB — U3 P3 E3 C2

N° de décision : 155-24.0/15 du 14/04/2016

cahier CSTB 3735 - 07/2013 - spécifications U.P.E.C.

Classement	Essais	Exigences	Résultats Desvres
U3	Usure PEI EN ISO **10545-7**	PEI > 1500 t	**PEI IV**
P3	charge de rupture en flexion EN ISO - **10545-4**	≥ 600 N	**> 1300 N**
	Module de flexion EN ISO - **10545-4**	≥ 35 N/mm²	**≥ 45 N/mm²**
	Choc leger Annexe 7	exigé	**satisfait**
E3	Chapitre 5-4 Cahier **3735**	exigé	**satisfait**
C2	Résistance aux acides et bases Annexe 8	minimum Classe B	**Classe AA**
	Résistance aux taches EN ISO **10545-14**	minimum Classe 3	**Classe 5**

Spécifications DIMENSIONNELLES
Cahier 3735 CSTB - 5.1 Tableau 2 / NF EN 14411

M 300 x 600 mm **W precisé sur emballage**		**(1200 < S ≤ 3600 cm²)**	
Écarts admissibles en 1er choix :		**300**	**600**
- coté		± 0,9 mm (0,3%)	± 1,8 mm
- rectitude des arêtes		± 1,3 mm	
- épaisseur		± 0,48 mm	(± 5 %)
- angularité		± 1,3 mm	
- planéité :	courbure centrale	± 1,5 mm	
	courbure latérale	± 1,3 mm	
- voile/diagonale		± 1,3 mm	

MISE EN ŒUVRE

pose scellée : NF P61 - 202 - novembre 2010
NF DTU 52.1 P1-1 / P1-2 / P2
pose collée : NF P61 - 204 - décembre 2009
NF DTU 52.2 P1-1-1 / P1-1-2 / P1-1-3

ENTRETIEN

Élimination laitance de ciment apres pose :
- Nettoyant acide spécifique type CERMINET de DESVRES.
- Entretien courant : utiliser un détergent pH alcalin.
- Éviter absolument les détergents contenants des agents nourrissant lustrant ou brillant (base savon, huile de lin, produits de traitement ou de protection etc.)