DESVRES

FRENCH STYLE, WORLD TILES

Série : **PONDICHERY**	**450 x 450**
Coloris : *Bharathi - Chandernagor*	**ep : 9 mm**

CE 12

DESVRES

rue Eugène Chimot BP 13
59168 Boussois - France
www.desvres.com

NF EN 14411 - annexe G groupe B1 a
UGL - Absorption d'eau ≤ 0,5%
Annexe ZA - (AFNOR - P 61530) décembre 2012
Carreau de céramique en grès porcelainé pressé à sec à faible absorption d'eau pleinement vitrifié pour sol, **interieur** et **exterieur.**

Caractéristiques	Exigences	Valeurs déclarées
Réaction au feu		incombustible catégorie A1 fl (décision 96/603/CE) classement M0
Résistance à la rupture EN ISO - **10545-4** (ep ≥ 7,5mm)	≥ 1300 N	**> 2000 N**
Glissance :		
AFNOR XP-P05-010		**PC6 (**)**
DIN 51130		**R9**
Résistance au gel EN ISO - **10545-12** (100 cycles -5° + 5°c)		**satisfait**
Émission de substances dangereuses EN ISO - **10545-15**		NPD (substances non contenues dans les matières premières utilisées)
Absorption d'eau EN ISO **10545-3**	≤ 0,5%	**≤ 0,1%**
Module de rupture EN ISO - **10545-4**	≥ 35N/mm²	**≥ 45N/mm²**
Résistance à l'abrasion profonde (capon) EN ISO - **10545-6**	≤ 175 mm³	**≤ 165 mm³**
Résistance aux taches EN ISO - **10545-14**	minimum Classe 3	**Classe 5**
Résistance aux acides bases et produits ménagers EN ISO - **10545-13**	mini UB	**ULA UHA UA**

Boussois le 15 novembre 2017
Le Responsable Qualité :

(**) Correspondance avec les normes DIN.

NF UPEC CSTB — U4 P4 E3 C2

N° de décision : 155-24.0/15 du 14/04/2016

cahier CSTB 3735 - 07/2013 - spécifications U.P.E.C.

Classement	Essais	Exigences	Résultats Desvres
U4	Usure Capon EN ISO **10545-6**	L ≤ 32 mm V ≤ 275 mm³	**L < 27 mm V ≤ 165 mm³**
P4	Charge de rupture en flexion EN ISO - **10545-4**	≥ 2000 N	**> 2000 N**
	Module de flexion EN ISO - **10545-4**	≥ 35 N/mm²	**≥ 45 N/mm²**
	Roulage lourd Annexe 5	exigé	**satisfait**
E3	Chapitre 5-4 Cahier **3735**	exigé	**satisfait**
C2	Résistance aux acides et bases Annexe 8	minimum Classe 2	**Classe 3**
	Résistance aux taches (T) EN ISO **10545-14**	minimum Classe 2	**Classe 5**

Spécifications DIMENSIONNELLES
Cahier 3735 CSTB - 5.1 Tableau 2 / NF EN 14411

M 450 x 450 mm	**(1200 < S ≤ 3600 cm²)**	
W precisé sur emballage		
Écarts admissibles en 1er choix :		
- dimensions :	± 1,35 mm	(± 0,3 %)
- rectitude des arêtes :	± 1,3 mm	
- épaisseur :	± 0,45 mm	(± 5 %)
- angularité :	± 1,3 mm	
- planéité : courbure centrale	± 1,5 mm	
courbure latérale	± 1,3 mm	
- voile :	± 1,3 mm	

MISE EN ŒUVRE

pose scellée : NF P61 - 202 - novembre 2010
NF DTU 52.1 P1-1 / P1-2 / P2
pose collée : NF P61 - 204 - décembre 2009
NF DTU 52.2 P1-1-1 / P1-1-2 / P1-1-3

ENTRETIEN

Élimination laitance de ciment apres pose :
- Nettoyant acide spécifique type CERMINET de DESVRES.
- Entretien courant : utiliser un détergent pH alcalin.
- Éviter absolument les détergents contenants des agents nourrissant lustrant ou brillant (base savon, huile de lin, produits de traitement ou de protection etc.)