

# CHAPES EN MORTELS

## MORTIER 350

GEDOSEERD OP 350 KG/M<sup>3</sup>

UNIVERSELE MORTEL

- Stortklaar
- Voor courant metselwerk en dekvloer
- Dosering van 350 kg cement per m<sup>3</sup> zand
- Regelmaat in dosering en in prestatie



 GRIJS

Granulometrie: 0/2 mm.

Zakken van 25 kg.

Bewaring: 2 jaar in de gesloten verpakking, beschermd tegen vocht.

Identificatie: elke zak vertoont een gemakkelijk te identificeren productiecode.



### VERBRUIK

18 kg/cm dikte als chape



### VOORDEEL

Kant-en-klare mortel.



### TIP

Mogelijkheid om CERMILATEX toe te voegen om de prestaties van de mortel te vergroten.



## SAMENSTELLING


Hydraulische bindmiddelen, silico-kalk toeslagstoffen van een specifieke granulometrie.

### KARAKTERISTIEKEN MET BETREKKING TOT HET PLAATSEN

- Verwerkingstijd..... 3 tot 4 u



Controle van de ondergrond



Uitvoerings-temperatuur



3 tot 4 L

## TOEPASSINGSGBIEDEN

### BINNEN EN BUITEN

#### MUREN EN VLOEREN

- Dekvloeren van 1 tot 4 cm
- Opvullen
- Plaatsen van stenen
- Voegen van bakstenen
- Verankeringen

## PLAATSING

Mengen in een kuip, met een staafmixer of betonmixer. 1 zak van 25 kg met 3 tot 4 L water.

Mogelijkheid om CERMILATEX toe te voegen om de prestaties van de mortel te vergroten.

Verwerkingstijd van 3 tot 4 u.

## VOORZORGSMAATREGELEN

Niet werken:

- in volle zon
- bij regen
- bij vriesweer



(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).